

Produktdatenblatt

Artikel: Pflasterrinne, gefast

Bezeichnung	Pflasterrinne [Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338 Typ KDI]		
Materialien	Beton		
Kantenausführung, oben [B x H]	Fase 5,0x3,0 mm, umlaufend, alle Formate		
Formate [mm]	Rastermaß [LxB]	Nennmaß [LxB]	Höhe
Mittelstein	165x165	156x156	100
Seitenstein	165x165	156x156	100/125
Rinnebreite	3x [165x165] ^{*)}	gesamt ca. 500mm Breite	125/100/125
Abstandhalter [mm]	Form	Tiefe	Höhe
Steinhöhe 100/125 mm, alle Formate	halbrund, oben 30°schräg	3,0	72
Klassifizierung DIN EN 1338	Eigenschaft	Klasse	Kennzeichen
	Witterungswiderstand	3	D
	Abriebwiderstand	4	I
	Zulässige Abweichung	2	K
Oberfläche Standard	Beschreibung	eben, maschinenglatt	
	Vorsatzschicht	≥ 4,0 mm	
	Bearbeitung	unbearbeitet	
	Farbe, Standard	Grau ungefärbt	
	Farbe, Sonder	Vorsatz durchgefärbt	
Eingruppierung	Produkttyp	Pflastersteine für Pflasterrinnen	
	Vorgesehener Einsatz	im Freien	
	Bruchfestigkeit [Mpa]	erfüllt	
	Biegezugfestigkeit [Mpa]	entfällt	
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	
	Dauerhaftigkeit	ausreichend	
	Oberflächenfamilie	1 Standard	
Gebrauchstauglichkeit	entsprechend DIN, 28 Tage nach Produktionsdatum		
Einbaufähigkeit	14 Tage nach Produktionsdatum verlegefähig ohne Abrütteln und ohne Frost-/Tausalzbelastung		
Anmerkungen	<p>*) bei ca. 8mm Fugenbreite für Mörtel-Verfüllung</p> <p>Farbabweichungen, Ausblühungen, Farbschwankungen können durch die natürlichen Rohmaterialien, die eingesetzten Bindemittel und den Fertigungsverlauf entstehen. Sie sind unvermeidbar und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit und stellen keinen Mangel dar.</p>		