

Produktdatenblatt

Artikel: Rasengitterplatten, scharfkantig

| | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Rasengitterplatten [Rasengitterplatten aus Beton nach BGB-RiNGB –November 2006] | | |
| Materialien | Beton | | |
| Kantenausführung, oben [B x H] | Scharfkantig, umlaufend, alle Formate | | |
| Formate [mm] | Rastermaß B x T | Nennmaß B x T | Höhe |
| [Flächenentsiegelung ca. 40%] | 600 x 400 | 593 x 393 | 80 |
| | 600 x 400 | 593 x 393 | 100 |
| | 600 x 400 | 593 x 393 | 120 |
| Klassifizierung BGB-RiNGB –11.2006 | Eigenschaft | Anforderungen | |
| | Biegezugfestigkeit | 6 N / mm ² | |
| | Zul. Wasseraufnahme | max. 6 % | |
| | Grenzabmaße | +/- 5 mm | |
| Oberfläche Standard | Beschreibung | eben, maschinenglatt | |
| | Vorsatzschicht | ohne | mit, ≥ 4,0 mm |
| | Bearbeitung | unbearbeitet | unbearbeitet |
| | Farbe, Standard | Grau ungefärbt | Grau ungefärbt |
| | Farbe, Sonder | --- | Vorsatz durchgefärbt |
| Eingruppierung | Produkttyp | Rasengitterplatten | |
| | Vorgesehener Einsatz | im Freien | |
| | Biegezugfestigkeit [N/mm ²] | erfüllt | |
| | Dauerhaftigkeit | ausreichend | |
| | Frostwiderstand | ausreichend | |
| | Tausalz widerstand | entfällt | |
| Gebrauchstauglichkeit Einbaufähigkeit | entsprechend DIN, 28 Tage nach Produktionsdatum 14 Tage nach Produktionsdatum verlegefähig; ohne mechanische Belastung und ohne Frostbelastung | | |
| Anmerkungen | Farbabweichungen, Ausblühungen, Farbschwankungen können durch die natürlichen Rohmaterialien, die eingesetzten Bindemittel und den Fertigungsverlauf entstehen. Sie sind unvermeidbar und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit und stellen keinen Mangel dar. | | |