

Produktdatenblatt

Artikel: Tonika®-Palisade

Bezeichnung	Tonika®-Palisade [aus Beton nach BGB-RiNGB – November 2006]			
Produktionswerk	Plötner, 56637 Plaidt			
Materialien	Beton			
Kantenausführungen	Längs: glatt, gerundet; Kopf: gewellt, scharfkantig; Fuß: glatt, scharfkantig			
Kopf-Sichtseite	Gewellt, maschinenglatt			
Längs-Sichtseiten	eben, maschinenglatt			
Abstandhalter	keine, Palisaden auf Fuge nach DIN versetzen			
Formate [mm]	Rastermaß H / B		Nennmaß H x B	
Mini	350	160/140 x 100	350	160/140 x 100
Normal	400	165 x 120	400	165 x 120
	600	165 x 120	600	165 x 120
	800	165 x 120	800	165 x 120
	1.000	165 x 120	1.000	165 x 120
	1.200	165 x 120	1.200	165 x 120
Klassifizierung BGB-RiNGB –11.2006	Eigenschaft		Anforderungen	
	Druckfestigkeit		29 N / mm ²	
	Zul. Wasseraufnahme		max. 8 %	
	Zulässige Abweichung		+/- 5 mm	
Oberfläche Standard	Beschreibung		eben, maschinenglatt	
	Vorsatzschicht		≥ 4,0 mm	
	Bearbeitung		unbearbeitet	
	Farbe, Standard		Grau ungefärbt	
	Farbe, Sonder		Vorsatz durchgefärbt	
Eingruppierung	Produkttyp		Palisade	
	Vorgesehener Einsatz		im Freien	
	Druckfestigkeit [N/mm ²]		erfüllt	
	Dauerhaftigkeit		ausreichend	
	Frostwiderstand		ausreichend	
	Tausalzwanstand		entfällt	
	Oberflächenfamilie		Standard	
Gebrauchstauglichkeit Einbaufähigkeit	entsprechend DIN, 28 Tage nach Produktionsdatum 14 Tage nach Produktionsdatum verlegefähig; ohne mechanische Belastung und ohne Frostbelastung			
Anmerkungen	Farbabweichungen, Ausblühungen, Farbschwankungen können durch die natürlichen Rohmaterialien, die eingesetzten Bindemittel und den Fertigungsverlauf entstehen. Sie sind unvermeidbar und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit und stellen keinen Mangel dar.			